

Rekomendācijas logu/ durvju pielaiduma profilu līmes testam




Līmes testa rekomendācijas

Mazāk redzamā vietā ar sausu un tīru drānu notīra profilu (neizmantojot tīrīšanas līdzekļus).

Virsmai jābūt līdzenai, sausai, bez putekļiem, un rāmim ir jābūt stabili montētam.

Visi uzslāņojumi, kas var samazināt saķeri, ir jānoņem.

Rekomendētā temperatūra ir vismaz +5°C un tā nedrīkst pārsniegt +40°C



Pēc profila atdalīšanas putotās lēntas līmjoslai jāpaliek pielīpušai pie rāmja.


Šāds rezultāts ir atbilstošs, lai izmantotu profilus ar putotās lēntas līmjoslu.

Šāds rezultāts ir atbilstošs, lai izmantot profilus ar PUR-pašbriestošās lēntas blīvējumu.

Profilam noņemiet putotās lēntas aizsargjoslu un stingri piespiediet pie virsmas.

Nogaidiet 10 minūtes un lēnām mēģiniet noņemt profilu.



Testam rekomendējam izmantot 10cm garu profila elementu.



Ja līmjosla pie rāmja paliek tikai daļēji, tad pamatne nav piemērota, lai izmantotu profilus ar putotās lēntas līmjoslu.

Šajā gadījumā ir pieļaujams izmantot profilus, kuri aprīkoti ar PUR-pašbriestošās lēntas blīvējumu.

Nepieciešamības gadījumā veiciet papildus virsmas sagatavošanu un atkārtojiet testu.



Ilustrācijām ir informatīvs raksturs, un rezultāti ir jāvērtē racionāli un objektīvi.

Parasti profilu pilnīga pielīpšana notiek 48 stundu laikā, tāpēc temperatūras režīmu ievērošana montējot profilus ir ļoti nozīmīga.

Rekomendējam ievērot norādītos temperatūras režīmus visā izbūves laikā līdz ETICS sistēmas apmetumu darbu pabeigšanai.

Īpaši svarīgi ir pasargāt virsmas no tiešiem saules stariem darbā ar tumšas krāsas rāmjiem un profiliem.

Svarīgi! Profili ar PUR-pašbriestošo lēntu blīvējumu (piem. W38 Pro) sniedz drošu, ātru un universālu savienojumu apmetuma sistēmai ar loga/durvju rāmi. PUR-pašbriestošā blīvējošā lēnta (BG1) blīvē šuvi tiešā savienojumā ar rāmi. Profilu rekomendējam izmantot īpaši lielu deformāciju gadījumā un savienojumos ar sarežģītām virsmām - piem., alumīnija rāmjiem, krāsotiem koka logiem, ar pulverkrāsojumu krāsotiem rāmjiem u.c. Pirms darbu uzsākšanas rekomendējam veikt profilu adhēzijas testu. Profiliem, kuri aprīkoti ar PUR-pašbriestošajām lēntām, veicot adhēzijas testu, ir pieļaujamas atkāpes līmējošās joslas saķeres laukumam, jo pašlīmējošā daļa izpilda montāžas funkciju, bet blīvēšanu veic pašbriestošā lēnta.